



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1500 2340
BARNIZ SINTÉTICO "BRILLO" 750ml



1. CARACTERÍSTICAS

Es un barniz sintético fabricado con resinas alquídicas especiales, estando especialmente indicado para la decoración y protección de la madera tanto en exterior como en interior.

2. ESPECIFICACIONES

- Secado al tacto: 3 - 4 horas
- Secado para repintado: 24 - 36 horas
- Rendimiento: 8 – 12 m² por litro y mano, dependiendo del soporte a aplicar

3. MODEO DE EMPLEO

- Agitar el producto antes de su utilización.
- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias secas y lijadas. Sobre superficies barnizadas viejas, se deberá de comprobar la adherencia antes de aplicar el barniz, eliminando toda superficie que no esté en perfectas condiciones.
- El producto se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección. El producto se utiliza tal cual se presenta, sin diluir. Este barniz es ideal para la protección de la madera tanto en exterior como en interior donde se requiera un elevado grado de protección.
- Tipos de acabado: Brillo, satinado y mate.

4. PRINCIPALES PROPIEDADES

- Alta elasticidad
- Impermeable al agua
- Alta resistencia al envejecimiento
- Excelente resistencia a la intemperie
- Elevado rendimiento
- Fácil aplicación



FICHA TÉCNICA

5. FORMATOS

Latas metálicas litografiadas de 750ml

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C So-1

1.5 r.p.m.	350 cps
Peso específico	0,94 gr/cc
Contenido de sólidos, en peso	60%
Rendimiento teórico	12 m ² /l

Brillo a 20°C / 60°C	80 / 100%
Secado total	12 - 24 horas
Contenido máx. en COV	397 g/l

Valor límite de la UE del producto (cat. A/i): 400g/l (2010)

*margen de los datos numéricos: 20%