



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 1500 2350  
**BARNIZ EXTERIOR AL AGUA 750ml**



### 1. CARACTERÍSTICAS

- Es un barniz al agua a base de resinas acrílicas especiales, con buena dureza y nivelación dejando un perfecto acabado
- Está indicado para la decoración de todo tipo de maderas tanto en exterior como en interior

### 2. ESPECIFICACIONES

- Secado al tacto: 1 a 2 horas
- Repintado: 12 a 24 horas
- Temperatura mínima de aplicación: +5°C
- Temperatura máxima de aplicación: +30°C
- Rendimiento: de 8 a 10 m<sup>2</sup>/l y mano

### 3. MODEO DE EMPLEO

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias y secas y lijadas
- Sobre superficies barnizadas viejas, lijar previamente y comprobar su adherencia
- Agitar el producto y aplicar tal como se presenta en el envase
- Si es necesario diluir, añadir de un 5% a un 10% de agua
- Se recomienda aplicar previamente el fondo acrílico lijable
- También es recomendable comprobar la humedad de la madera, pues de tenerla podría perjudicar la adherencia

### 4. PRINCIPALES PROPIEDADES

- Elevada resistencia a la intemperie
- No se cuartea
- No amarillea
- Para exterior e interior
- Fácil aplicación



## FICHA TÉCNICA

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS\*

<b>Viscosidad Copa Ford N/4, 20°C</b>	20 seg
<b>Peso específico</b>	1,02 gr/cc
<b>Rendimiento teórico</b>	10 m <sup>2</sup> /l
<b>Contenido de sólidos en peso</b>	30%
<b>Secado total</b>	12 horas
<b>Contenido máx. en COV</b>	86 gr/l

Valor límite de la UE del producto (cat. A/e): 130g/l (2010)

\*margen de los datos numéricos: 20%