



# INFORME DE PROVAS

## Nº 20120629-12

**Artigo :** 0850 3006  
CINTA PLANA POLIESTER, 3000kg, 6m



**Instrumento de prova:** Máquina de Tensar 1000KN

**Produto:** Cinta Plana

**Data da Prova:** 29 de Junho, 2011

**Amostra:** 0850 3006

**Parâmetros:**

**Propósito da prova:** Ponto de Ruptura

**Standard:** EN 1492-1

**Índice Tensão Teórico:** 30KN

**Ponto de Ruptura Teórico:** 210KN

**Índice Tensão Duplex:** --KN

**Resultado das Provas:**

**Carga Máxima:** 215KN

**Condições Teste Índice de Tensão:** A cinta parte com uma carga de 215KN.

**Gráfico resultado teste:**

