



INFORME DE PRUEBAS

Nº 20120629-20

Artículo : 0850 6010
ESLINGA PLANA POLIESTER, 6000kg, 10m



Instrumento de prueba: Máquina de Tensar 1000KN

Producto: Eslinga Plana

Fecha de la Prueba: 29 de Junio, 2011

Muestra: 0850 6010

Parámetros:

Propósito de la prueba: Punto de Rotura

Estándar: EN 1492-1

Índice Tensión Teórico: 60KN

Punto de Ruptura Teórico: 420KN

Índice Tensión Duplex: 120KN

Resultado de las Pruebas:

Máximo Carga: 424KN

Condiciones Test Índice de Tensión: La eslinga se rompe con una carga de 424KN.

Gráfico resultado test:

