



## FICHA TECNICA

**Artículo :** 1500 2395, 1500 2398  
**PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO**



### Características

Pintura para piscinas al clorocaucho.  
Impermeabilizante, de rápido secado, resistencia y elasticidad.

### Especificaciones

Secado primera mano: 1 a 2 horas  
Secado para segundas manos: 24 horas  
Para una mejor adherencia se aconseja esperar 24 horas.  
Tiempo mínimo de curado de la pintura para llenar la piscina: 7 días  
Rendimiento: de 3 a 7 m<sup>2</sup> por litro y mano, dependiendo del soporte a aplicar.

### Modo de empleo

Es imprescindible que las superficies estén perfectamente limpias, secas y en buen estado de adherencia. Una vez conseguida una superficie bien consolidada, aplicar dos capas de PINTURA DE PISCINAS CLOROCAUCHO, la primera mano diluida con un 5% de DISOLVENTE CLOROCAUCHO o cualquier disolvente especial para clorocaucho.

Si se trata de una piscina de cemento de construcción reciente, es importante esperar a que el cemento esté totalmente curado antes de aplicar la pintura (como mínimo un mes).

Agitar hasta que el producto esté totalmente homogeneizado.  
Se puede aplicar a rodillo o brocha.



## FICHA TECNICA

### Principales propiedades

Buena resistencia al agua  
Gran resistencia química  
Buena adherencia  
Fácil aplicación  
Secado rápido

### Características técnicas \*

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2

1.5 r.p.m.:	8500 cps
Peso específico:	1,41 gr/cc
Finura de la molienda (micras):	40
Rendimiento teórico:	7m <sup>2</sup> /l
Contenido de sólidos en peso:	64%

Secado al tacto:	1 a 2 horas
Secado total:	6 horas

\*margen de los datos numéricos: 20%