



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0567
PTFE LIQUIDE



cofan

DESCRIPTION

Produit d'étanchéité anaérobie pour raccords métalliques filetés. Réagit avec tous les types de métaux et en l'absence d'air, en produisant un film flexible qui résiste à la pression et à la température.

PROPRIÉTÉS

- Propriétés thixotropiques qui empêchent la migration du mastic avant et pendant le durcissement.
- Haute résistance à la température, à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques.
- Etanchéité instantanée pour des pressions modérées et fournit un film flexible qui empêche les fuites, remplaçant le ruban de téflon et le fil de chanvre.
- Démontage facile même après plusieurs années. Ne convient pas aux plastiques (PVC, polyéthylène, polypropylène, etc.).

APPLICATIONS

Adhésif particulièrement adapté pour :

- Joints filetés métalliques en contact avec les gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et l'eau chaude. Produit certifié selon les spécifications de la norme UNE EN 751-1 : "Matériaux d'étanchéité pour les raccords filetés métalliques en contact avec les gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et l'eau chaude" par l'institut allemand DVGW.
- Installations de distribution d'eau chaude et froide. Testées par l'Institut français des matériaux de construction (CSTB - CA 05 039).
- Systèmes de chauffage et de refroidissement. Convient aux installations dont les conditions de fonctionnement sont comprises entre 0 et 110 °C avec des pointes de 120 °C jusqu'à une pression de 10 bars. Testé par l'Institut français des matériaux de construction (CSTB - CA 05 039).
- Certifié par DGWV-TZW (Allemagne), WRAS (Royaume-Uni) pour l'utilisation en contact avec l'eau potable.



FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI

Le tuyau et l'accessoire doivent être secs, propres et exempts d'oxyde, de graisse ou de poussière. On applique ensuite un cordon de MASTIC À TUBES à l'extrémité de la pièce mâle et on l'enroule, en retirant l'éventuel excès d'adhésif avec un chiffon. Les pièces peuvent être manipulées sans affecter le durcissement après 15 - 30 minutes, selon le jeu. Au bout d'une heure, l'installation peut être utilisée à des pressions modérées, mais l'adhésif ne durcit pas avant 6 heures. Les données de vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de la température ambiante pendant le durcissement et des matériaux dans lesquels l'adhésif est appliqué

RENDEMENT

À titre d'orientation, 50 mL de MASTIC FILETAGES MÉTALLIQUES sont capables de sceller 150 filetages de ½ ".

STOCKAGE

Ce produit, stocké dans l'emballage d'origine et dans un endroit frais et sec, conserve ses propriétés au moins pendant 18 mois.

La température de stockage optimale est de 8 ° C à 28 ° C.

PRÉSENTATION

Consultation sur le site www.cofan.es

COULEURS

Le SCELLANT FILETAGE MÉTALLIQUE est disponible en couleur ivoire.

NETTOYAGE

Le produit frais est simplement enlevé avec un chiffon.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Le SCELLANT FILETAGE MÉTALLIQUE peut provoquer des irritations des yeux et de la peau, le contact avec les yeux ou les muqueuses devant être évité en cas d'irritation; si cela se produit, rincer abondamment la zone affectée et, si nécessaire, consulter un médecin.

Rester hors de portée des enfants. Pour plus d'informations, consulter les fiches de sécurité du produit.

Les données reflétées sont basées sur nos connaissances actuelles, ne visent pas à assurer certaines propriétés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies avec l'utilisation particulière du produit