



FICHA TÉCNICA

Artículo : 1039 1030 – 1039 1036
ROLLO CINTA CREPP + PLÁSTICO



Descripción

Bobina resultante del manipulado y unión de los productos plástico y cinta adhesiva crepp, para su aplicación, principalmente, en el enmascarado de la industria automotriz.

Propiedades técnicas

Plástico: véase su ficha técnica
 Cinta crepp: véase su ficha técnica

Dimensión bobinas

Ø interior mandril (mm): 25
 Ø exterior bobina (mm): 65 ± 10%

Medidas

Referencia	1039 1030	1039 1031	1039 1032	1039 1033	1039 1034	1039 1035	1039 1036
Ancho [cm]	25	60	90	120	180	260	360
Largo [m]	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Uds. (caja)	45	40	30	20	20		14

Advertencias para uso

Las propias marcadas por la cinta crepp, véase su ficha.



FICHA TÉCNICA

Parte de plástico Semitubo plegado pead natural

<i>Formato</i>	Semitubo de BP
<i>Plegado inglés</i>	Semitubo plegado total
<i>Solapa</i>	1cm
<i>Espesor</i>	35 galgas (8,5 µm)
<i>Tratamiento corona</i>	2 caras
<i>Dyns</i>	40
<i>TIPO</i>	pintores
<i>Material</i>	Polietileno de alta densidad
<i>Densidad</i>	0,950 g/cm ³
<i>Deslizamiento</i>	deslizante
<i>Aditivo</i>	no
<i>Color</i>	natural

Dimensión bobinas

<i>Ø interior mandril [mm]</i>	25
<i>Ø exterior mandril [mm]</i>	65 ± 10%

Tolerancias

Espesor	+20%
Ancho	-15 / +25mm
Espesor puntual	120%
Tratamiento corona	36 – 44 dyns



FICHA TÉCNICA

Parte de cinta Cinta crepp

Descripción

Cinta autoadhesiva en papel impregnado semiencrespado para aplicaciones en el sector del enmascaramiento de la industria automotriz y la decoración.

Propiedades técnicas

Propiedad	Ud. Med.	Valor		Tolerancia
Gramaje	g/m ²	60	76	±10%
Espesor total	µm	110	120	±10%
Adhesividad	g/cm	250	250	±10%
Alargamiento porcentual hasta rotura	%	10	10	±20%
Carga de rotura	kg/cm	3,8	4	±10%
Resistente de calor	°C	80	60	

Advertencias para el uso

- La cinta autoadhesiva de papel tiende a aumentar la fuerza de desenrollado conforme pasa el tiempo
- En condiciones normales, la cinta no es tóxica. Normalmente no crea problemas en contacto con la piel. De cualquier modo, hay que seguir las precauciones normales al manejarlo, así como las de higiene personal después del uso. El producto no es apto para usos médicos o vendas.
- La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final. Cada aplicación debe ser probada con antelación por parte de los usuarios.